



Sicherheitsfolie 200 Mikron transparent

Art.-Nr. SEC058



Anbringung	Einfachverglasung: innen, nur vollflächig Doppelverglasung: innen, nur vollflächig
Pflege der Scheibe	Wir empfehlen GLAFOL PERFECTcare, frühestens 30 Tage nach Anbringung. Auf Reinigungsprodukte, die die Folie verkratzen könnten, ist zu verzichten.
Haltbarkeit	15 bis 20 Jahre bei vertikaler Anbringung in Mitteleuropa.
Trägersubstanz	Polyester, 200 Mikron
Klebstoff	Acryl-Polymer, 25 g/m ²
Schutzschicht	Silikon-Polyester, 23 Mikron
Farbe	transparent
Belastung beim Bruch	17 daN/cm
Dehnung beim Bruch	100 %
Reflektierte Sonnenenergie	9 %
Absorbierung der Sonnenenergie	7 %
Übertragung der Sonnenenergie	84 %
Übertragung sichtbarer Energie	89 %
Reflektiertes sichtbares Licht	9 %
UV-Übertragung	5 %
Anwendungstemperatur	mindestens + 5 °C
Einstufung der Feuergefährlichkeit	M1
Einstufung bei Schlageinwirkung	CEBTP EN12600

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtum und Änderungen vorbehalten.